

NB. [altezza] +/- 1 cm	BA8	BA12	BA25	BA30	BA36	BA40	BA50
Misure - Lunghezza Spessore Altezza- cm	50x8x20	50x12x20	50x25x20	50x30x20	40x36x20	36x40x20	30x50x20
Densità Kg/mc secco	330	330	330	330	330	330	330
Conduktività W/mk LAMBDA λ	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Trasmittanza* W/mK U	0,76	0,53	0,27	0,22	0,19	0,17	0,14
Diffusione vapore μ	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Calore specifico J/KgK	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Coeff. Assorbimento acustico	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Reazione al fuoco con intonaco	ignifugo	ignifugo	ignifugo	ignifugo	ignifugo	ignifugo	ignifugo
Sfasamento termico senza intonaco	3h 09'	5h 53'	14h 48'	18h 13'	22h 19'	25h 04'	31h 55'

*senza intonaco